



BONA NATURALE 1-COMPONENT

Productbeschrijving

De volgende generatie van bescherming voor de houten vloer. De uitstraling en het gevoel van puur hout.

Kenmerken

Bona Naturale 1-component is de volgende generatie van bescherming voor de houten vloer van Bona. Het combineert het beste van houtolie, hardwax, olie en watergedragen lakken met een unieke natuurlijke uitstraling en gevoel.

Bona Naturale 1-component is een product voor de oppervlakbehandeling van houten vloeren die middel tot licht zwaar worden belast. De unieke samenstelling van Bona Naturale geeft de uitstraling en het gevoel van puur hout. Bona Naturale 1-component is watergedragen en bevat minder dan 5% oplosmiddelen. Bona Naturale bestaat voor een deel uit vernieuwde middelen en heeft alle voordelen van een duurzaam watergedragen milieusparend systeem.

Eigenschappen en voordelen

- Uitstraling en gevoel van puur hout
- Slechts twee lagen - beslist een 1-dagssysteem
- Kan plaatselijk worden gerepareerd
- Geen primer nodig; sluit het hout af, brengt het hout in goede conditie en beschermt het hout met één product
- Eenvoudig te gebruiken - één component met gebruiksvriendelijke eigenschappen
- Zeer bestand tegen slijtage, strepen en krassen
- Goede chemische weerstand tegen huishoudchemicaliën

Nodig om op te brengen

1. Bona roller voor een perfect oppervlak
2. Kwast voor de kanten
3. Bona Scrad System of schuurgaas 120-150

Het oppervlak voorbereiden op Naturale

Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en overige verontreinigingen zijn. Het Bona Scrad System, schuurschijf/gaas of schuurmateriaal korrel 120-150 gebruiken voor de laatste schuurgang. Het gebruik van de Bona Buffer voor de laatste schuurgang biedt het beste resultaat.

Verwerking

Bona Naturale is een behandelingssysteem voor hout bedoeld als een tweelaags verwerking zonder het gebruik van een primer. De eerste laag sluit het hout af en zorgt voor een optimale conditie terwijl de tweede laag een slijtlaag vormt.

- Voor gebruik de can minimaal 15 seconden grondig schudden.
- Gelijkmatig opbrengen met een Bona roller, ophopingen vermijden om verkleuringen te voorkomen.
- Zorg voor "nat in nat" opbrengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen (een gedeelte van 3-5 m² per keer behandelen).

Na de eerste laag, de opkomende houtvezels licht schuren met schuurgaas korrel 120-150 of het Bona Scrad System.

BONA NATURALE 1-COMPONENT

Productbeschrijving

Verbruik:

- Eerste laag 7-9 m²/liter (140x110 g/m²).
- Tweede laag 8-10 m²/liter (120-100 g/m²).

Droogtijd:

- Eerste laag: 1,5 uur bij 20°C/60% r.v.
- Tweede laag: 2,5-3 uur bij 20°C/60% r.v.

Noot: De temperatuur van de vloer of Naturale mag tijdens het opbrengen en drogen niet minder dan +13°C bedragen.

Circa 8 uur na de laatste afwerkingslaag kan de vloer licht worden betreden. Na circa 1 week is de Bona Naturale volledig uitgehard. Vervolgens kan de vloer worden gereinigd met een vochtige doek en Bona Parkett Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger. Kleden kunnen worden neergelegd.

Bona Naturale 1-component is de geschikte keuze voor de meeste houten vloeren inclusief vloeren met het risico van kantenverlijming, zacht houten planken vloeren en hardhouten vloeren met vloerverwarming.

Onderhoud en reiniging

- Regelmatige reiniging: droge methode zoals stofzuigen of vegen.
- Incidentele reiniging voor het verwijderen van sterkere verontreinigingen: Bona Parkett Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger gebruiken.
- Bij beschadigingen en krassen: de plek grondig reinigen. De beschadigde plekken schuren om vuil te verwijderen en scherpe randen af te vlakken, indien mogelijk; het beschadigde gedeelte afplakken, Bona Naturale opbrengen.

Let op: de Bona Naturale heeft geen polish, refresher, was of onderhoudsolie nodig en moet hiermee niet worden behandeld.

Technische gegevens

Producttype:	1-component watergedragen Bona Naturale
Glansgraad (bij 60°):	glans: circa 6-8
Mengen:	1-component product
Verdunning:	niet verdunnen
Droogtijd	
Eerste behandeling:	1,5 uur bij 20°C/60% r.v.
Tweede behandeling:	2,5-3 uur bij 20°C/60% r.v.
Opbrengen:	met Bona roller
Verbruik	
Eerste behandeling:	7-9 m ² /liter (140-110 g/m ²) per laag
Tweede behandeling:	8-10 m ² /liter (120-100 g/m ²) per laag
Veiligheid:	geen classificatie
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +13°C en hoger dan +25°C
Afval:	restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 4,5 liter (44 dozen per pallet)